

Šabac, Hajduk Veljkova bb, Srbija  
ANTIKA EMAJL

#### OPŠTI PODACI

Antika emajl je premaz na bazi kvalitetnih sintetičkih smola i liskuniziranog Fe-oksida koji imaju efekat metalnog sjaja

#### UPOTREBA

Završni premaz za zaštitu i dekoraciju predmeta od Celika ili kovanog gvožđa izloženih atmosferskim uticajima.

#### TENICKI PODACI

Tip veziva: Alkidna smola  
S/V –zapreminski udeo Cvrste materije: 58%  
Gustina: 1,50-1,60 g/cm<sup>3</sup>  
Ppotrošnja: 10-11 m<sup>2</sup>/l za jedan sloj.  
Optimalna debljina filma: 40mikrometara  
Sušenje: na vazduhu (temp. 15-25oC, relativna vlažnost max 70%)  
Suvo na dodir za 4-5 sati  
Ponovno nanošenje moguće posle: 24 Casa  
Potpuno oCvršCava za 7-10 dana.  
Viskozitet: po Stormeru 95-110 KU/25 0C ASTM D 562  
Temperatura nanošenja: od +5oC do +35oC.  
VOC : EU granica za ovaj proizvod (A/i) 600g/l ( 2007), 500g/l (2010)  
Ovaj proizvod sadrži max 500g/l

#### OSOBI NE SUVOG FILMA

Izgled: JednoliCan bez nedostataka,polumat.

#### RASPOLOŽIVE BOJE

siva 21, crna 22, zlatna bronza 23, zelena 24.

#### PRIPREMA POVRŠINE

Nanosi se u 1-2 sloja preko Zoralux osnovne boje za metal.

#### PODACI O PRIMENI

Faktor konverzije: vlažni /suvi film = 1,8

Pre upotrebe boju dobro promešati.

Razređenje max 4%

Nanošenje: Cetkom, valjkom, špricom i airless uređajem, preCnik dizne  
0,017" do 0,019", izlazni pritisak 110 – 140 atm.

#### PAKOVANJE

1 l, 5 l

#### LAGEROVANJE

SKLADIŠTENJE: u suvom prostoru na temperaturi od +50C do +250C.

ROK TRAJANJA: 3 godine

#### RAZREĐIVAC

5220- uljani Pakovanje: 0,8 l, 20 l, 200l

#### MERE PREDOSTROŽNOSTI

#### ZAPALJIVOST:

I C grupa (JUS.Z.CO.007),

Klasa B (JUS.Z.CO.003).

2007-01-18