

Šabac, Hajduk Veljkova bb, Srbija  
EMAJL LAK

#### OPŠTI PODACI

Završni premaz na bazi sintetičkih smola i odabranih pigmenata. Koristi se za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih metalnih i drvenih površina. Kod nanosenja ne curi, odlično se razliva i brzo suši. Odlikuje se visokim sjajem i dobrom elastičnošću.

#### UPOTREBA

Nanosi se u dva sloja preko Zoralux Osnovne boje za metal ili preko Zoralux Uljane boje za drvo.

#### TEHNIČKI PODACI

Tip veziva: Alkidna smola  
Gustina: 1,00-1,30 g/cm<sup>3</sup>  
% cvrste materije- zapreminski :54%  
% cvrste materije- težinski 65%  
Potrošnja: 10-12 m<sup>2</sup>/l za 30 μm (jedan sloj)  
Optimalna debljina suvog filma: 60 mikrometara  
Sušenje: na vazduhu (temp. 15-25oC, relativna vlažnost max 70%)  
Suvo na prašinu: za 2-3 sata  
Suvo na dodir: za 4-6 sati,  
Temperatura nanosenja od 10-35oC  
Meduslojni interval: min 24 sata  
Viskozitet u stanju isporuke: 150-250" D4/ 20 0CDIN 53211  
Temperatura površine: min. 30C iznad tacke rose.  
VOC : EU granica za ovaj proizvod (A/d) 400g/l ( 2007), 300g/l (2010)  
Ovaj proizvod sadrži max 400g/l

#### OSOBINE SUVOG FILMA

Izgled: Jednolican bez nedostataka, visokog sjaja.

#### RASPOLOŽIVE NIJANSE

Sve nijanse po našoj ton karti.

#### PRIPREMA POVRŠINE

Nanosu se preko Zoralux Osnovne boje za metal sive i crvene koja je naneta na očišćenu metalnu površinu pripremljenu prema ISO 8501-1 St 3 / Sa 2 ½, ili preko Zoralux Uljane boje nanete na obrušeno i suvo drvo.

#### PODACI O PRIMENI

Faktor konverzije: vlažni /suvi film:1,72

NANOŠENJE: cetkom, valjkom

#### PAKOVANJE

0,75 l, 2,5 l i 10 l

#### LAGEROVANJE

SKLADIŠTENJE: u suvom prostoru na temperaturi od +5oC do +25oC. i originalnoj ambalaži..

ROK TRAJANJA: 5 godina

#### RAZREŠIVA?

5220 - uljani, za pranje alata

Pakovanje: 0,5 lit; 1 lit; 20 lit; 200 lit.

#### MERE PREDOSTROŽNOSTI

#### ZAPALJIVOST:

I C grupa (JUS.Z.CO.007),

Klasa B (JUS.Z.CO.003).

2007-01-18