

GARDENA

OPŠTI PODACI

Premaz za zaštitu drveta od uticaja vlage, plavih fleka i truleži. Izradjen je od specijalnih smola uz dodatak voska i aditiva koja imaju fungicidna svojstva. Drvo zašticeno Wood-oil ima prirodan izgled sa vidljivom strukturom drveta. Najviše se koristi za zaštitu baštenskih garnitura i drvenih elemenata koji su izloženi visokoj vlažnosti.

UPOTREBA

Pre upotrebe Wood-oil dobro promešati. Drvo mora biti suvo sa max. 18 % vlage i očišćeno. Nanosi se u jednom ili dva sloja direktno na drvenu površiu. Ukoliko se želi bolja zaštita koristiti Wood oil bezbojni sa 20 % razrećenja kao impregnaciju a preko njega naneti nerazrećen Wood oil u željenoj nijansi. Wood oil se može nanositi preko lazurnih premaza a obrnuto se ne preporučuje.

TENIČKI PODACI

Tip veziva: Specijalne alkidne smole
Gustina: 0,87-0,92 g/cm³
Izdašnost:
Prakticna potrošnja: 10-12 m²/l
Sušenje: na vazduhu (temp. 15-25oC, relativna vlažnost max 70%)
Suvo: za 8-10 casova
Viskozitet: po Fordu c 4 mm na 20oC min. 14-18 sek.
Temperatura nanošenja: od +5oC do +35oC.

RASPOLOŽIVE BOJE

3 nijansi po ton karti ZORKACOLOR-----

PRIPREMA POVRŠINE

Drvene površine moraju biti suve i očišćene sa max 18 % vlage

PODACI O PRIMENI

Nanosi se u jednom ili dva sloja
Nanošenje: cetkom, suncerom ili potapanjem.

PAKOVANJE

0.75 l, 2,5 l, 4l

LAGEROVANJE

5 godina pod normalnim uslovima skladištenja u originalnoj ambalaži.

RAZREDJIVAc

5220 -za pranje alata Pakovanje:

Tacka paljenja 40oC

MERE PREDOSTROŽNOSTI

JUS Z.CO.OO7	Grupa IC
JUS Z.CO.OO3	Klasa B
JUS Z.CO.OO5	Fx I-IV B
Stepen opasnosti obzirom na zapaljivost (JUS Z.CO.OO12)	3
Temperaturni razred	T1
Eksplozivna grupa	A
Eksplozivna granica (JUS Z.CO.O1O)	1,2 – 15,7 vol %
MDK (JUS Z.BO.OO1)	200 mg/m ³
VOC: EU granica za ovaj proizvod (A/f-SB): 700g/1(2007), 700g/1(2010)	
Ovaj proizvod sadrži maksimalno 700g/1	