

LAZURNI PREMAZ

OPŠTI PODACI

Premaz za zaštitu drveta od uticaja vlage ,kiše ,mraza ,sunca,truleži i štetocina .Drvo zaštićeno Decoluks lazurnom ima prirodan izgled sa vidljivom strukturom drveta . Izracen je od specijalnih smola i pigmentata koji su postojani na svetlost uz dodatak sredstava sa fungicidnim i fungicidnim dejstvom

UPOTREBA

Pre upotrebe Dekolux lazurni premaz dobro promešati . Drvo mora biti suvo i očišćeno . Nanosi se u dva sloja za enterijer i tri sloja za eksterijer

TENIČKI PODACI

Tip veziva: Specijalne alkidne smole
Gustina: 0,87-0,92 g/cm³
Izdašnost:
Prakticna potrošnja: 10-12 m²/l
Sušenje: na vazduhu (temp. 15-25oC, relativna vlažnost max 70%)
Suvo: za 8-10 casova
Viskozitet: po Fordu c 4 mm na 20oC min. 10 sek.
Temperatura nanošenja: od +5oC do +35oC.

OSOBINE SUVOG FILMA

RASPOLOŽIVE BOJE

11 nijansi po ton karti ZORKACOLOR

PRIPREMA POVRŠINE

Drvene površine moraju biti suve i očišćene.

PODACI O PRIMENI

Nanosi se u dva ili tri sloja

Nanošenje: cetkom, valjkom , sundjerom ili potapanjem.

PAKOVANJE

0.75 l , 2,5 l , 4l

LAGEROVANJE

5 godina pod normalnim uslovima skladištenja u originalnoj ambalaži.

RAZREDJIVAc

5220 -za pranje alata

Pakovanje:

Tacka paljenja 40oC

MERE PREDOSTROŽNOSTI

JUS Z.CO.OO7	Grupa IC
JUS Z.CO.OO3	Klasa B
JUS Z.CO.OO5	Fx I-IV B
Stepen opasnosti obzirom na zapaljivost (JUS Z.CO.OO12)	3
Temperaturni razred	T1
Eksplozivna grupa	A
Eksplozivna granica (JUS Z.CO.O1O)	1,2 – 15,7 vol %
MDK (JUS Z.BO.OO1)	200 mg/m ³
VOC : EU granica za ovaj proizvod (A/ f -SB):700g/1(2007), 700g/1(2010)	
Ovaj proizvod sadrži maxsimalno 700g/1	