

Šabac, Narodnih heroja bb.

## DECOFIX-LEPAK ZA DRVO –super 3

### OPŠTI PODACI

Lepak za drvo –super 3 koristi se za lepljenje drveta i materijala sličnog drvetu koji su izloženi velikoj vlazi u vazduhu ili kratkotrajnom uticaju vode (za spoljnu i unutrašnju stolariju, unutrašnju stolariju za kupatila, lameriranje drveta i za nameštaj). Ovaj lepak odgovara grupi opterećenja D3 (DIN 68602, EN 204)-brzovezujući lepak

### UPOTREBA

Nanosi se na očišćenu i ošmirglanu površinu drveta u tankom sloju sa obe strane u kolicini od 150 gr/m<sup>2</sup>. Zaim pritisnuti i presovati.

Snaga presovanja je 0.5-1.0 N/mm<sup>2</sup> u trajanju 1-2 h.

Može se koristiti i na povišenim temperaturama.

Lepak odlično prodire u drvene elemente tako da ima visok stepen lepljenja. . Netreba ga koristiti ispod 150C.

Važno je napomenuti da u slučaju lepljenja na toplo može doći do promene boje lepljivog sloja, koji u slučaju svetlog drveta može biti vidljiv

### TENIČKI PODACI

Tip veziva:

PVAc

S/V –težinski udeo cvrste materije: 52 %

Gustina: 1,05-1,15 g/cm<sup>3</sup>

Potrošnja: 150g/m<sup>2</sup>

Sposobnost kvašenja : potpuno kvasi površinu drveta

Smicajna cvrstoca:

posle 72 h

posle 28 dana

pH vrednost : 3-4

Radna temperatura vazduha i podloge : od +1 5oC do + 25oC.

### RASPOLOŽIVE BOJE

Vlažan namaz je beo, sušenjem postaje bezbojan

### PRIPREMA POVRŠINE

Nanosi se na očišćenu i ošmirglanu površinu drveta u tankom sloju sa obe strane.

Vaznost drveta 8-10 %

### PAKOVANJE

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

### LAGEROVANJE

### NE SME SMRZNUTI

U originalnoj ambalaži, suvom prostoru na temperaturi +5 0C do +250C

Ako je dozna dobro zatvorena ima trajnost min 24 meseca.

### RAZREDJIVAc

Voda.

### NAPOMENA

Dodatkom 5 % ocvrščivaca za lepak DECOFIX D3 dobija se lepak u klasi I D4. Ovaj lepak u klasi D4 koristi se za stolariju (koji su stalno izloženi vlažnoj sredini i za kuhinjske nameštaje gde je stalna vlažna sredina