

Šabac, Narodnih heroja bb.

DECOFIX-LEPAK ZA DRVO

OPŠTI PODACI

–LEPAK ZA DRVO koristi se za lepljenje tvrdog drveta-stolice, nameštaja i materijala slicnog drvetu

UPOTREBA

Nanosi se na očišćenu i ošmirglanu površinu drveta u tankom sloju sa obe strane.

Spojiti posle 5-10 min.Potom pritisnuti i presovati 15-30 min

Netreba ga koristiti ispod 150C .

Vlažnost drveta 8-10 %

Ima veliku pocetnu brzinu vezivanja i to mu dozvoljava korišćenje na brzim mašinama modernih proizvodnih postrojenja .

TENIcKI PODACI

Tip veziva:

PVAc

S/V –težinski udeo cvrste materije: 50 %

Gustina: 1,05-1,15 g/cm³

Potrošnja: 150g/m²

Sposobnost kvašenja : potpuno kvasi površinu drveta

Smicajna cvrstoca:

posle 72 h

posle 28 dana

pH vrednost : 4-5

Radna temperatura vazduha i podloge : od +1 5oC do + 25oC.

RASPOLOŽIVE BOJE

Vlažan namaz je beo , sušenjem postaje bezbojan

PRIPREMA POVRŠINE

Nanosi se na očišćenu i ošmirglanu površinu drveta u tankom sloju sa obe strane.

PAKOVANJE

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

LAGEROVANJE

NE SME SMRZNUTI

Uoriginalnoj ambalaži , suvom prostoru na temperaturi +5 0C do +250C

Ako je dozna dobro zatvorena ima trajnost min 24 meseca.

RAZREDJIVAc

Voda.

VOC –0 g/l