

Šabac, Narodnih heroja bb.

## LEPAK ZA PARKET

### OPŠTI PODACI

Lepak za drvo izračen je na bazi PVAc i odabranih punioca.

### UPOTREBA

Koristi se za lepljenje parketa na betonskim površinama. Lako se nanosi nazubljenom lopaticom i u potpunosti zadržava rebrasti oblik

### TENIČKI PODACI

Tip veziva: PVAc

S/V –zapreminski udeo cvrste materije: %

Gustina: 1,45-1,55 g/cm<sup>3</sup>

Potrošnja: 1-1,2 kg/m<sup>2</sup>

Sposobnost kvašenja : potpuno kvasi hrastovu dašcicu

Sposobnost razmazivanja: zadržava "brazde"po nanošenju

Smicajna cvrstoca:

posle 72 h. 4.65 MPa

posle 28 dana 5.56 MPa

pH vrednost : 7

Radna temperatura vazduha, podloge i parketa : od +1 0oC do + 25oC.

### RASPOLOŽIVE BOJE

Bela

### PRIPREMA POVRŠINE

Betonska podloga treba da zadovolji sledece uslove:

- Da je marka betona min. MB 30
- Da je stara min. 28 dana sa max 3 % vlage
- Da je ravna, perdašena bez oštećenja, bez glazure do crnog sjaja bez masnih mrlja i otprašena.
- Vlažnost parketa max 8 %.

### PODACI O PRIMENI

Betonsku podlogu treba najpre impregnirati Lepkom za parket razrećenim vodom u odnosu 1:5 u jednom nanosu.

Lepak za parket nanosi se nazubljenom hoblom u debljini od 1 mm. Brušenje i lakiranje parketa može se izvesti 24 h posle postavljanja parketa.

### PAKOVANJE

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

### LAGEROVANJE

18 meseci pod normalnim uslovima skladištenja u neotvorenoj

originalnoj ambalaži pri temperaturi 5-300C. cuvati od smrzavanja.

### RAZREDJIVAc

Voda-za pranje alata