

Šabac, Narodnih heroja bb.

MASA ZA FUGOVANJE PARKETA

OPŠTI PODACI

MASA ZA FUGOVANJE PARKETA je jednokomponentni premaz namenjen prvenstveno za fugovanje parketa i delimična (manja) oštećenja parketa . Primenom mase za fugovanje parketa , parket dobija izgled monolitne površine i smanjuje se potrošnja laka za parket

UPOTREBA

Pre upotrebe proizvod dobro promešati , a zatim dodati piljevinu od završnog brušenja parketa, na koji se nanosi Masa za fugovanje kako ne bi došlo do diskoloracije . Za veće fuge masa treba da bude gušća (dodati više piljevine), za manje fuge masa treba da bude ređa (dodati manje piljevine). Nanosi se špahtlom preko cele površine.

TENIČKI PODACI

Tip veziva: sintetske smole
Težinski udeo cvrste materije: 29 c 2% , JUS H C8. 202
Specifična težina: 0.94-0.95 g/cm³ , JUS H C8. 210/86
Praktična potrošnja: 100-140 gr/m² za debljinu nanosa 30-35μm
Sušenje: na vazduhu (temp. 15 - 25oC, relativna vlažnost max 70 %)
Suvo na prašinu: 5-10 minuta
Potpuno suvo za brušenje: 2 sata
Viskozitet: 20-26 sec D8/20oC DIN 53211(JUS H C8. 051)
Temperatura nanošenja: od +5oC do +35oC.

OSOBINE SUVOG FILMA

Lako se nanosi i ravnomerno se nanosi

RASPOLOŽIVE BOJE

Bezbojan .

PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti suva i ošmirglana

PODACI O PRIMENI

Za manje fuge Masi za fugovanje se doda oko 10 % piljevine a za veće fuge oko 30 % piljevine

Nanosi se špahtlom preko cele površine . Nakon sušenja od 2 h brusi se brusnim papairom N080, a zatim N0120

PAKOVANJE

0.9 kg, 4 kg, 10 kg , 20 kg

LAGEROVANJE

5 godine pod normalnim uslovima skladištenja.

RAZREDJIVAC

Za pranje alata koristiti Nitro razredjivac -5350

MERE PREDOSTROŽNOSTI

Zapaljivo: Bez benzola, toluola i
I B JUS Z.CO.007 ksilola ispod 45%.