

## POLIURETANSKI PARKET LAK-EXTRA

### OPŠTI PODACI

Dvokomponentni poliuretanski bezbojni lak visokog sjaja sa specijalnim dodacima

### UPOTREBA

Koristi se za visokokvalitetnu zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga . Nanosi se kao završni sloj u sistemu sa Decolux poliuretanskim osnovnim parket lakom . Ima dobru mehanicku ,toplotnu i hemijsku otpornost, dobro razlivanje i daje puni film

### TENIČKI PODACI

Viskozitet u stanju isporuke: (Ford c 4 mm na 20oC) 16-19 sec

Težinski udeo cvrste materije --48 ± 2%

Gustina: 1.00-1.05 gr/cm<sup>3</sup>

Potrošnja : 9-11 m<sup>2</sup>/l litriza jedan sloj;

18-22m<sup>2</sup>/garnituri(1 lit. Kom A+ 1 lit. Kom B )

Sušenje: na vazduhu ( temp. 18--25oC, relativna vlažnost max 60c5% )

Suvo izmecu slojeva 12-24 h

Završni treci sloj ocvrščava za 72 h .

Temperatura nanošenja: od + 18o – 25oC

Vreme upotrebe katalizovanog proizvoda (Pot life ): 12 casova

Katalizator: Poliuretanski parket lak extra kom „B,,

### OSOBINE SUVOG FILMA

Izgled: ravnomerna debljina, bez nabora i nedostataka,

### RASPOLOŽIVE BOJE

Bezbojan

### PRIPREMA POVRŠINE

Parket treba da bude suv sa max.8 % vlage i obrušen

### PODACI O PRIMENI

Neposredno pre upotrebe pomesa se u tezinskom odnos

Poliuretanski parket lak extra - kom A :Poliuretanski parket lak extra - kom B

100 :100

Komponente A i B mešati u cistoj i suvoj posudi . Smešu dobro homogenizovati i ostaviti da stoji 30-40 min

Nanosi se cetkom u jednom sloju . Završni treci sloj(ceo sistem ) ocvrščava za 72 h .

Ne razredjuje se. Za pranje alata koristiti 5350-nitro ili 5780-Decopur razredjivac

### PAKOVANJE

1 litra , 10 litara, 20 litara

### SKLADIŠTENJE

U suvom prostoru na temperaturi od +5oC do + 25oC .

### RAZREDJIVAc

5780 -za pranje alata

Pakovanje:

Decopur razredjivac

20 l

### MERE PREDOSTROŽNOSTI

JUS Z.CO.OO7

Grupa

JUS Z.CO.OO3

Klasa B

JUS Z.CO.OO5

Fx I-IV B

Stepen opasnosti obzirom na zapaljivost ( JUS Z.CO.OO12 )

Temperaturni razred

T

Eksplozivna grupa

A

Eksplozivna granica ( JUS Z.CO.O10 )

MDK (JUS Z.BO.OO1 )