

POLIURETANSKI PARKET LAK-CLASSIC

OPŠTI PODACI

Dvokomponentni poliuretanski bezbojni lak visokog do mat sjaja sa specijalnim dodacima

UPOTREBA

Koristi se za visokokvalitetnu zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga . Ima dobru mehanicku ,toplotnu i hemijsku otpornost, dobro razlivanje i daje puni film
Nanosi se u tri sloja dan za danom uz obavezno medjubrušenje

TENIČKI PODACI

Viskozitet u stanju isporuke: (Ford c 4 mm na 20oC) 16-19 sec

Težinski udeo cvrste materije $-47 \pm 2\%$

Gustina: 0.980-1.00 gr/cm³

Potrošnja : 9-11 m²/l za jedan sloj;

18-22m²/garnituri(1 lit. Kom A+ 1 lit. Kom B)

Sušenje: na vazduhu (temp. 18–25oC, relativna vlažnost max 60c5%)

Suvo izmedju slojeva 12-24 h

Završni treci sloj ocvršcava za 72 h .

Temperatura nanošenja: od + 18o – 25oC

Vreme upotrebe katalizovanog proizvoda (Pot life): 12 casova

Katalizator: Poliuretanski parket lak kom „B,,

OSOBINE SUVOG FILMA

Izgled: ravnomerna debljina, bez nabora i nedostataka,

RASPOLOŽIVE BOJE

Bezbojan

PRIPREMA POVRŠINE

Parket treba da bude suv sa max.8 % vlage i obrušen

PODACI O PRIMENI

Neposredno pre upotrebe pomesa se u tezinskom odnos

Poliuretanski parket lak- kom A :Poliuretanski parket lak- kom B

100 :100

Komponente A i B mešati u cistoj i suvoj posudi . Smešu dobro homogenizovati i ostaviti da stoji 30-40 min

Nanosi se cetkom u tri sjola uz medjuslojno brušenje. Sušenje izmedju slojeva 12-24 h. Završni treci sloj ocvršcava za 72 h .

Ne razredjuje se. Za pranje alata koristiti 5350-nitro ili 5780-Decopur razredjivac

PAKOVANJE

1 litra , 10 litara, 20 litara

SKLADIŠTENJE

U suvom prostoru na temperaturi od +5oC do + 25oC .

RAZREDJIVAc

5780

Pakovanje:

Decopur razrecivac

20 l

MERE PREDOSTROŽNOSTI

JUS Z.CO.OO7

Grupa

JUS Z.CO.OO3

Klasa B

JUS Z.CO.OO5

Fx I-IV B

Stepen opasnosti obzirom na zapaljivost (JUS Z.CO.OO12)

Temperaturni razred

T

Eksplozivna grupa

A

Eksplozivna granica (JUS Z.CO.O10)

MDK (JUS Z.BO.OO1)