

## VODORAZREDIVI PARKET LAK

### OPŠTI PODACI

Parket lak vodorazredivi je jednokomponentni premaz namenjen za lakiranje svih vrsta parketa i drugih drvenih elemenata u stanu .Ima svilenkast sjaj . Nema neprijatan miris, lak je za rad i brzo se suši .

Otporan je na habanje

### UPOTREBA

Nanosu se u 3-4 sloja uz mekufazno brušenje.

I sloj –nanese se špahtlom u što tanjem sloju i služi kao impregnacija .Suši se 30 min a zatim se nanose sledeci slojevi

Ostali slojevi nanose se cetkom ili valjkom uz medjufazno brušenje .. Sušenje izmedju slojeva min 3-4 casa

Ne preporucuje se lakiranje pri temperaturama nižim od

12 0C i relativnoj vlažnosti vecoj od 80 %

### TENIČKI PODACI

Tip veziva: vodena poliuretanska disperzija

Gustina: 1.030-1.035 g/cm<sup>3</sup>

Izdašnost:

Prakticna potrošnja: 9-11 m<sup>2</sup>/l

Sušenje: na vazduhu (temp. 15-25oC, relativna vlažnost max 80%)

Suvo: za 3-7 casa za svaki sloj

Potpuno suv za 3 dana od završnog sloja

Viskozitet: po Fordu c 4 mm na 20oC min. 18-24 sek.

Temperatura nanošenja: od +12oC do +35oC.

### RASPOLOŽIVE BOJE

transparentan

### PRIPREMA POVRŠINE

Parket mora biti suv( sa vlagom max 10%) , bez voska, prašine i masnoce . Za to koristite šmirglu ( ne koristiti celicnu vunu )

### PODACI O PRIMENI

Lak kada se nanese ima mlecnu boju , susenjem potaje proziran Nanosi se u 3-4 sloja

Nanošenje: cetkom, valjkom i špahtlom

### PAKOVANJE

1 l

### LAGEROVANJE

### NE SME SMRZNUTI

12 meseci pod normalnim uslovima skladištenja u originalnoj ambalaži.

### RAZREDJIVAc

Voda –za pranje alata

### MERE PREDOSTROŽNOSTI

VOC: EU granica za ovaj proizvod (A/i-WB) : 140g/l(2007), 140g/l(2010). Ovaj proizvod sadrži maksimalno 140g/l.