

Hajduk Veljkova bb, Šabac, Srbija i Crna Gora, tel.: +381 15 322 572, 345-046, fax.: +381 15 345 044

www.zorkacolor.com

EFFECTA ZARIBANA 1.5, 2.0 i 2.5 mm

#### OPŠTI PODACI

Kvalitetan dekorativan malter na bazi akrilata, otporan na uticaje atmosfere i UV zracenje. Ima dobru paropropusnost, cvrstinu i elasticnost.

#### UPOTREBA

Koristi se za zaštitu i dekoraciju fasadnih i unutrašnjih površina (mineralnih maltera, betona, fasadnih termoizolacionih sistema).

#### TEHNIČKI PODACI

Tip veziva: Akrilno vezivo

Specifična težina: 1,7-1.8 g/cm<sup>3</sup>

Praktična potrošnja u jednom sloju:

1,0 mm – 2,5 kg/m<sup>2</sup>

1,5 mm – 3,0 kg/m<sup>2</sup>

2,0 mm – 3,5 kg/m<sup>2</sup>

Sušenje: na vazduhu (temp. 15-20°C, relativna vlažnost max 65%)

Potpuno suvo: malter je suv na dodir za 6 sati, a nakon 24 sati površine nije potrebno štiti od vremenskih nepogoda (T = +20 °C i rel.vlaga=65 %). Visoka vlaga i niska temperatura mogu znatno produžiti vreme vezivanja.

Viskozitet: 10% razreren 110-120 KU

Temperatura nanošenja: od +5°C do +35°C

#### OSOBINE SUVOG FILMA

Struktura je u zavisnosti od veličine zrna i pokreta gletericom.

#### RASPOLOŽIVE BOJE

Osnovna je bela nijansa i 36 nijansi po ZorcaCOLOR ton-karti.

#### PRIPREMA POVRŠINE

Podloga mora biti ravna, cvrsta, suva i čista, bez slabo vezanih delova, soli, masnih mrlja i drugih nečistoća.

Neodgovarajuće podloge su površine sa nanosom boje.

#### PODACI O PRIMENI

Osnovni premaz Grund za zaribanu fasadu je obavezan! Grund za zaribanu fasadu se nanese najmanje 24 sata pre nanošenja Zaribane fasade. Zaribanu fasadu dobro promešati u kanti (razrećuje se do 1%: max. do 250 ml vode na kantu od 25 kg). Zavisno od vremenskih uticaja ili upijanja podloge, zaribavati odmah ili nakon nekoliko minuta. Površinu maltera zagladiti kružnim pokretima tvrdom glatkom plasticnom gletericom da bi se dobila ujednačena struktura. Temperatura podloge mora da bude od +5 °C do +35 °C, koristiti zastore. Primena materijala po kiši, magli, jakom vetru i suncu ili neodgovarajućim temperaturnim uslovima nije dozvoljena.

#### PAKOVANJE

25 kg

#### LAGEROVANJE

12 meseci u originalnoj ambalaži u suvom prostoru na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunceve svetlosti.

ČUVATI OD SMRZAVANJA!!!

#### RAZREĆIVAC

Voda.